# Globalene® SF7351

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Lee Chang Yung Chemical Industry Corp. | **الفئة** | PP Homopolymer |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Globalene® SF7351 هي مادة من سبائك البولي بروبيلين (PP Alloy). وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أو أمريكا الشمالية للقولبة بالحقن. السمات الهامة لـ Globalene® SF7351 هي: متوافقة مع توجيه RoHS، قابلية معالجة جيدة، مقاومة للصدمات، انكماش منخفض. تشمل التطبيقات النموذجية: السيارات، الأجزاء الهندسية/الصناعية، السلع الرياضية.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | قابلية تشكيل جيدة<br>مقاومة عالية للصدمات<br>انكماش منخفض | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | تطبيقات السيارات<br>أجزاء المضخة<br>سلع رياضية | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الامتثال لـ RoHS** | متوافق مع RoHS | - | - |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **طريقة المعالجة** | قولبة بالحقن | - | |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.10 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 4.2 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **انكماش القالب** | 0.20 % | - | ASTM D955 |
| **صلابة روكويل** | 107 | - | ASTM D785 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | 80.1 MPa | 11617.54 psi | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | 3.6 % | - | ASTM D638 |
| **معامل الانحناء** | 5140 MPa | 745495.32 psi | ASTM D790 |
| **صدمة إيزود المحززة** | 130 J/m | 2.43 ft·lb/in | ASTM D256 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة انحراف الحرارة** | 163 C° | 325.4 F° | ASTM D648 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.