Globalene® SI4101

المصنع	Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Globalene® SI4101 هو مادة سبائك بولي بروبيلين (PP Alloy). يتوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أو أمريكا الشمالية لحقن القوالب. الخصائص المهمة لـ Globalene® SI4101 هي: متوافق مع RoHS، قابلية معالجة جيدة، صلابة عالية، انكماش منخفض. التطبيقات النموذجية تشمل: الأجهزة، التطبيقات المنزلية، الأغطية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E85783-100689643	-	-
الميزات	قابلية تشكيل جيدة صلابة عالية انكماش منخفض	- - -	- - -
الاستخدامات	الأجهزة علب البطاريات السلع المنزلية	- - -	- - -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.00 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	14 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	1.1 %	-	ASTM D955
صلابة روكويل	87	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	25.7 MPa	3727.48 psi	ASTM D638
استطالة الشد	5.3 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1770 MPa	256717.26 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	42 J/m	0.7867 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	124 C°	255.2 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.