Globalene® ST611

المصنع	Lee Chang Yung Chemical Industry .Corp	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Globalene® ST611 عبارة عن مادة من البولي بروبيلين كوبوليمر العشوائي (PP Random Copolymer). وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أو أمريكا الشمالية للقولبة بالنفخ أو قولبة النفخ بالحقن أو بثق الألواح. السمات الهامة لـ Globalene® ST611 هي: الوضوح، كوبوليمر، مقاومة للصدمات. تشمل التطبيقات النموذجية: الزجاجات، الألواح.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة وضوح متوسط بوليمر مشترك عشوائي	- - -	- - -
الاستخدامات	زجاجات ورقة	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ قولبة النفخ بالشد بالحقن بثق الألواح	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.896 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.8 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	1.3 %	-	ASTM D955
صلابة روكويل	80	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	26.5 MPa	3843.51 psi	ASTM D638
استطالة الشد	13 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	971 MPa	140831.9 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	41 J/m	0.7679 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	81 C°	177.8 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.