Globalene® ST869K

المصنع	Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Globalene® ST869K هو مادة من مادة البولي بروبيلين كوبوليمر عشوائي (PP Random Copolymer). وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أو أمريكا الشمالية للقولبة بالحقن أو قولبة النفخ المطاطي بالحقن. السمات الهامة لـ Globalene® ST869K هي: كوبوليمر شفافية مقاومة للصدمات تشمل التطبيقات النموذجية: الأجهزة الزجاجات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E85783-101834052	-	-
الميزات	شفافية عالية مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة بوليمر مشترك عشوائي	- - -	- - -
الاستخدامات	الأجهزة زجاجات	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة			- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	قولبة بالحقن	-	
	قولبة النفخ بالشد بالحقن	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.896 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	27 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	1.4 %	-	ASTM D955
صلابة روكويل	88	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	29.4 MPa	4264.12 psi	ASTM D638
استطالة الشد	13 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1120 MPa	162442.56 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	41 J/m	0.7679 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	80 C°	176.0 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.