Trilliant™ HC X HC5200-0025 RS Natural

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	تلك	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Trilliant™ HC X HC5200-0025 RS Natural هو منتج بوليمر مشترك من البولي بروبيلين (PP Copolymer) مملوء بالتلك. يمكن معالجته عن طريق القولبة بالحقن وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Trilliant™ HC X HC5200-0025 RS Natural التطبيقات الطبية / الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية والتطبيقات الصناعية. تشمل الخصائص: بوليمر مشترك معدل التأثير

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	تلك	-	-
المواد المضافة	معدل مقاومة الصدمات	-	-
الميزات	بوليمر مشترك معدل لمقاومة الصدمات درجة متخصصة	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات المستهلك مستلزمات المستشفيات التي تستخدم لمرة	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	واحدة سلع المستشفيات تطبيقات صناعية تطبيقات طبية/رعاية صحية	- - -	- - -
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.05 g/cm³	-	ASTM D792
الحجم النوعي	0.954 cm³/g	-	ASTM D792
انكماش القالب	0.80-1.2 %	-	ASTM D955
صلابة روكويل	70	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صدمة السهم الآلية	673 J/m	12.61 ft·lb/in	ASTM D3763
قوة الشد	24.8 MPa	3596.94 psi	ASTM D638
استطالة الشد	60 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	2000 MPa	290076.0 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	37.9 MPa	5496.94 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	59 J/m	1.11 ft·lb/in	ASTM D256A
			ASTM D256

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صدمة إيزود غير المحززة	810 J/m	15.17 ft·lb/in	
صدمة غاردنر	9.26 J	-	ASTM D3029

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	118 C°	244.4 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.