Teslin® SP 700

المصنع	PPG Industries, Inc.	**الفئة**	PE Alloy
المادة المالئة	60% 65% غير عضوي	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Teslin ® substrate، من PPG Industries، هي مادة اصطناعية من البولي أوليفين ذات طبقة واحدة، عالية الامتلاء، مستقرة الأبعاد، ذات مسام دقيقة. يتكون حشو غير كاشط غير عضوي من 60 بالمائة من الوزن، وهو 65 بالمائة هواء من حيث الحجم. تسمح الطبيعة المسامية وغير المطلية لـ Teslin substrate للأحبار والمواد اللاصقة والطلاءات وأفلام التصفيح بالتغلغل في هيكلها، مما يشكل روابط متشابكة قوية مع الركيزة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	غير عضوي، 60% حشو بالوزن، 65% حشو بالحجم	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل ثبات أبعاد جيد مسامي	- - -	- - -
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.630 g/cm³	-	-
انكماش القالب	1.8 %	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المعامل القاطع	3.30 MPa	478.63 psi	ASTM D882
استطالة الشد	650 %	-	ASTM D882
قوة التمزق إلمندورف	93 g	3.28 oz	ASTM D1922
العائد	8.91 m²/kg	-	ASTM D3776

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
السطوع	89 %	-	ISO 2470

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
العتامة	92 %	-	ISO 2471
النفاذية	15.0 %	-	ASTM D1003
مؤشر البياض	80	-	ASTM E313

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.