Evolue™ SP2020

المصنع	Prime Polymer Co.,Ltd.	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Evolue™ SP2020 هو منتج من البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي. يمكن معالجته عن طريق النفخ وهو متاح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا أو أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Evolue™ SP2020 تطبيقات الطلاء والأفلام والتطبيقات الصناعية. تشمل الخصائص: دورة قولبة سريعة وقابلية جيدة للإغلاق

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	دورة قولبة سريعة قابلية إحكام حراري في درجة حرارة منخفضة	- -	- -
الاستخدامات	فيلم تطبيقات صناعية Laminates	- - -	- - -
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.915 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.1 g/10 min	-	ISO 1133
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	hr	-	ASTM D1693
صلابة شور	54	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	17.0 MPa	2465.65 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	350 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	220 MPa	31908.36 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي غير المحززة	لا يوجد كسر	-	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	93.0 C°	199.4 F°	ISO 306
درجة حرارة الانصهار	116 C°	240.8 F°	ISO 11357-3

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.