Evolue™ SP4530

المصنع	Prime Polymer Co.,Ltd.	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Evolue™ SP4530 هو منتج من البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة. يمكن معالجته عن طريق صب الأغشية وهو متاح في أمريكا الشمالية أو أوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ. Evolue™ تشمل مجالات تطبيق SP4530 تطبيقات الأغشية والطلاء. تشمل الميزات: دورة النماذج الأولية السريعة صلابة جيدة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	صلب، جيد دورة قولبة سريعة	- -	- -
الاستخدامات	أفلام Laminate فيلم مصبوب	- - -	- - -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	فيلم مصبوب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.942 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.8 g/10 min	-	ISO 1133
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	hr	-	ASTM D1693
صلابة الديورومتر	62	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	16.0 MPa 17.0 MPa	- 2320.61 psi 2465.65 psi	ISO 527-2 ISO 527-2 ISO 527-2
انفعال الشد	500 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	720 MPa	104427.36 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي غير المحززة	لا يوجد كسر	-	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	116 C°	240.8 F°	ISO 306
درجة حرارة الانصهار (DSC)	129 C°	264.2 F°	ISO 3146

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.