ULTZEX™ 15150J

المصنع	Prime Polymer Co.,Ltd.	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ULTZEX™ 15150J هو منتج من البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي. يمكن معالجته عن طريق القولبة بالحقن وهو متوفر في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات ULTZEX™ 15150J الأغطية / الأغطية / الإغلاقات والسلع الاستهلاكية والحاويات. السمة الأساسية: مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (escr).

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR) ناعم	- -	- -
الاستخدامات	أغطية تطبيقات المستهلك حاويات	- - -	- - -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.914 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	15 g/10 min	-	ISO 1133
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	70.0 hr	-	ASTM D1693
صلابة شور	54	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ISO 527-2
	9.00 MPa	1305.34 psi	-
	19.0 MPa	2755.72 psi	-
انفعال الشد	%	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	160 MPa	23206.08 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي غير المحززة	لا يوجد كسر	-	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	92.0 C°	197.6 F°	ISO 306
درجة حرارة الانصهار	115 C°	239.0 F°	ISO 11357-3

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.