ULTZEX™ 3550R

المصنع	Prime Polymer Co.,Ltd.	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ULTZEX™ 3550R هو منتج من البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي. يمكن معالجته عن طريق القولبة الدورانية وهو متوفر في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا أو أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات ULTZEX™ 3550R الأغطية/الأغطية/الإغلاقات والتعبئة والخزانات. الخاصية الأساسية: مقاومة عالية لتكسير الإجهاد البيئي.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR)	-	-
الاستخدامات	أغطية التعبئة والتغليف خزانات	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة دورانية	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.931 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	4.6 g/10 min	-	ISO 1133
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	hr	-	ASTM D1693
صلابة شور	62	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	13.0 MPa 25.0 MPa	- 1885.49 psi 3625.95 psi	ISO 527-2 - -
انفعال الشد	%	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	410 MPa	59465.58 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي غير المحززة	لا يوجد كسر	-	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	115 C°	239.0 F°	ISO 306
درجة حرارة الانصهار	124 C°	255.2 F°	ISO 11357-3

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.