ABS Proquigel X-11

المصنع	Proquigel	**الفئة**	ABS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة مقاومة للحرارة والصدمات. يستخدم على نطاق واسع في صناعة السيارات لأجزاء مثل شبكات المبرد المطلية الخارجية أو الكونسول أو وحدات تهوية الهواء. يمكن أيضًا بثقه وتشكيله بالحرارة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للصدمات مقاومة عالية للحرارة	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات أجزاء داخلية للسيارات تحت غطاء محرك السيارة	- - -	- - -
المظهر	الألوان المتوفرة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن التشكيل الحراري	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.05 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.80 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	0.50 %	-	ASTM D955
صلابة روكويل	105	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	47.0 MPa	6816.79 psi	ASTM D638
استطالة الشد	30 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	2400 MPa	348091.2 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	73.0 MPa	10587.77 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	250 J/m 210 J/m	- 4.68 ft·lb/in 3.93 ft·lb/in	ASTM D256 - -

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	91.0 C°	195.8 F°	ASTM D648
درجة حرارة تليين فيكات	112 C°	233.6 F°	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.