Titanvene™ HD4708AA

المصنع	PT. TITAN Petrokimia Nusantara	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Titanvene™ HD4708AA عبارة عن درجة بولي إيثيلين عالية الوزن الجزيئي مناسبة لبثق الأغشية الرقيقة، والروطان الصناعي وأنابيب المواسير. يتميز Titanvene™ HD4708AA بمستوى جل منخفض وخصائص شد جيدة. تطبيقات تطبيقات الأغشية المنفوخة، الروطان الصناعي أنبوب القناة. ظروف المعالجة الموصى بها يمكن معالجة Titanvene™ HD4708AA بسهولة على آلات الأغشية المنفوخة المصنوعة من البولي إيثيلين العادية في درجات حرارة تتراوح من 180 درجة مئوية إلى 210 درجة مئوية. الامتثال لملامسة الأغذية يمكن استخدام Titanvene™ HD4708AA في تطبيقات ملامسة الأغذية. يرجى الاتصال بأقرب ممثل لشركة PT. TITAN Petrokimia Nusantara للحصول على مزيد من التفاصيل حول بيانات الامتثال لملامسة الأغذية للدرجة المحددة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية مقاومة شد عالية هلام منخفض	- - -	- - -
الاستخدامات	فيلم Piping	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.948 g/cm³	-	ISO 1183/D
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	ISO 1133
	0.080 g/10 min	-	-
	8.5 g/10 min	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ISO 1184
	40.0 MPa	5801.52 psi	-
	30.0 MPa	4351.14 psi	-
	64.0 MPa	9282.43 psi	-
	52.0 MPa	7541.98 psi	-
استطالة الشد		-	ISO 1184
	400 %	-	-
	550 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	160 g	5.64 oz	ISO 7765-1/A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	127 C°	260.6 F°	ISO 306
درجة حرارة الانصهار (DSC)	130 C°	266.0 F°	ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.