Titanvene™ LL0209AA

المصنع	PT. TITAN Petrokimia Nusantara	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Titanvene™ LL0209AA هو بولي إيثيلين خطي منخفض الكثافة مناسب لمجموعة واسعة من تطبيقات الأفلام مع محتوى جل منخفض، وشفافية جيدة، وخصائص ميكانيكية ممتازة. Titanvene™ LL0209AA لا يحتوي على إضافات للانزلاق ومنع الالتصاق (حافي القدمين). التطبيقات: يستخدم Titanvene™ LL0220AA عادةً في: فيلم الأكياس تغليف المواد الغذائية التعبئة والتغليف الصناعي ظروف المعالجة الموصى بها: يمكن معالجة Titanvene™ LL0209AA بسهولة على آلات نفخ أفلام البولي إيثيلين العادية في درجات حرارة تتراوح من 170 درجة مئوية إلى 190 درجة مئوية. توافق ملامسة الأغذية: يمكن استخدام Titanvene™ LL0209AA في تطبيقات ملامسة الأغذية. يرجى الاتصال بأقرب ممثل لـ PT. TITAN Petrokimia Nusantara للحصول على مزيد من التفاصيل حول بيانات توافق ملامسة الأغذية للدرجة المحددة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية شفافية عالية هلام منخفض	- - -	- - -
الاستخدامات	أكياس فيلم تغليف المواد الغذائية	- - -	- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تطبيقات صناعية التعبئة والتغليف	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.920 g/cm³	-	ISO 1183/D
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك	0.90	-	BS 2782
إجهاد الشد		- 1595.42 psi 1740.46 psi	ISO 1184 - -
	11.0 MPa 12.0 MPa		
استطالة الشد		- - -	ISO 1184 - -
	800 % 900 %		
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	120 g	4.23 oz	ISO 7765-1/A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	100 C°	212.0 F°	ISO 306
درجة حرارة الانصهار (DSC)	122 C°	251.6 F°	ISO 3146

الخواص البصرية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
اللمعان	50	-	ASTM D2457
الوضوح	71.0	-	ASTM D1746
الضبابية (Haze)	15 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.