Titanvene™ LL0209SC

المصنع	PT. TITAN Petrokimia Nusantara	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Titanvene™ LL0209SC هو بولي إيثيلين منخفض الكثافة خطي لتطبيقات الأغشية عالية الوضوح. يتميز Titanvene™ LL0209SC بشفافية ممتازة، ومحتوى جل منخفض، وقابلية معالجة جيدة، وخصائص ميكانيكية جيدة مع قوة منع التصاق منخفضة وانزلاق عالي. التطبيقات: التعبئة الصناعية، أكياس التسوق، تغليف المواد الغذائية، أكياس الأرز، الأغشية الشفافة، أكياس الملابس. ظروف المعالجة الموصى بها: يمكن معالجة Titanvene™ LL0209SC بسهولة على آلات نفخ أغشية البولي إيثيلين العادية في درجات حرارة تتراوح بين 170 درجة مئوية و 200 درجة مئوية. توافق ملامسة الأغذية: يمكن استخدام Titanvene™ LL0209SC في تطبيقات ملامسة الأغذية. يرجى الاتصال بأقرب ممثل لشركة PT. Lotte Chemical TITAN Nusantara للحصول على مزيد من التفاصيل حول بيانات توافق ملامسة الأغذية للدرجة المحددة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	شفافية عالية	-	-
	انزلاق عالي	-	-
	هلام منخفض	-	-
الاستخدامات			-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	أكياس	-	-
	فيلم	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	
	التعبئة والتغليف	-	
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
	تصنيف الاتحاد الأوروبي غير محدد	-	-
	FDA 21 CFR 177.1520(a) 2 (i)	-	-
	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1	-	-
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.920 g/cm³	-	ISO 1183/D
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك	0.14	-	BS 2782
سمك الفيلم - المُختبر	38 µm	1.5 mil	-
إجهاد الشد		-	ISO 1184
	11.0 MPa	1595.42 psi	-
	11.0 MPa	1595.42 psi	-
استطالة الشد		-	ISO 1184
	750 %	-	-
	800 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	130 g	4.59 oz	ISO 7765-1/A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	100 °C	212.0 °F	ISO 306
درجة حرارة الانصهار (DSC)	122 °C	251.6 °F	ISO 3146

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	50	-	ASTM D2457
الوضوح	70.0	-	ASTM D1746
الضبابية (Haze)	14 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.