Titanvene™ LL0220SR

المصنع	PT. TITAN Petrokimia Nusantara	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Titanvene™ LL0220SR هو بولي إيثيلين خطي منخفض الكثافة مناسب لمجموعة واسعة من تطبيقات الأفلام. يتميز Titanvene™ LL0220SR بمحتوى جل منخفض، وشفافية جيدة، وخصائص ميكانيكية ممتازة مع قوة منع منخفضة وانزلاق عالي. التطبيقات: يستخدم Titanvene™ LL0220SR عادةً في: التعبئة والتغليف الصناعي أكياس التسوق تغليف المواد الغذائية ظروف المعالجة الموصى بها: يمكن معالجة Titanvene™ LL 220SR بسهولة على آلات نفخ أفلام البولي إيثيلين العادية في درجات حرارة تتراوح من 170 درجة مئوية إلى 200 درجة مئوية. توافق ملامسة الأغذية: يمكن استخدام Titanvene™ LL0220SR في تطبيقات ملامسة الأغذية. يرجى الاتصال بأقرب ممثل لـ PT. TITAN Petrokimia Nusantara للحصول على مزيد من التفاصيل حول بيانات توافق ملامسة الأغذية للدرجة المحددة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للالتصاق (3000 جزء في المليون) انزلاق (1500 جزء في المليون)	- -	- -
الميزات	مقاومة الالتصاق مقبول لملامسة الأغذية شفافية عالية	- - -	- - - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	انزلاق عالي هلام منخفض	- -	
الاستخدامات	أكياس فيلم تغليف المواد الغذائية تطبيقات صناعية التعبئة والتغليف	- - - - -	- - - - -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.920 g/cm³	-	ISO 1183/D
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك	0.11	-	BS 2782
إجهاد الشد		- psi 1450.38 psi 1595.42	ISO 1184 - -
استطالة الشد		- - -	ISO 1184 - -
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	80 g	2.82 oz	ISO 7765-1/A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	100 °C	212.0 °F	ISO 306
درجة حرارة الانصهار (DSC)	121 °C	249.8 °F	ISO 3146

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	45	-	ASTM D2457
الوضوح	50.0	-	ASTM D1746
الضبابية (Haze)	17 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.