Gravi-Tech™ GRV-UR-110-W

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Gravi-Tech™ GRV-UR-110-W هو منتج من مادة البولي يوريثين. يمكن معالجته عن طريق القولبة بالحقن وهو متوفر في آسيا والمحيط الهادئ. تتضمن تطبيقات Gravi-Tech™ GRV-UR-110-W التطبيقات الصناعية والمعدات الطبية/الرعاية الصحية والسلع الرياضية. الخاصية الأساسية: غير سام.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	كثافة عالية	-	-
	غير سامة	-	-
الاستخدامات	تطبيقات صناعية	-	-
	تطبيقات طبية/رعاية صحية	-	-
	مقذوفات	-	-
	تدريع الإشعاع	-	-
	سلع رياضية	-	-
	الوزن والموازنة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	11.0 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	276 MPa	40030.49 psi	ASTM D638
قوة الشد	2.62 MPa	380.0 psi	ASTM D638
استطالة الشد	10 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	172 MPa	24946.54 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	160 J/m	3.0 ft·lb/in	ASTM D256A

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	65.6 C°	150.08 F°	-
وقت التجفيف	4.0 hr	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	182-204 C°	359.6 - 399.2 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.