Comtrex Flexible PVC® 71XCF

المصنع	Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

COMTREX FLEXIBLE PVC 71XCF هو مركب خالٍ من الكادميوم يستخدم عادةً في التطبيقات الداخلية مثل قولبة الأغطية الزخرفية لتجميعات مسند الذراع التي تتطلب مقاومة التآكل. هذا المركب متوفر باللون الأسود المطابق حسب الطلب والألوان المتكاملة. سيعتمد مستوى اللمعان على تصميم القالب والتطبيق. مصمم لتلبية معيار مواد شركة Daimler Chrysler MS-DC526.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة جيدة مقاومة جيدة للتآكل محتوى كادميوم منخفض (إلى معدوم)	- - -	- - -
الاستخدامات	زخرفة داخلية للسيارات	-	-
المظهر	أسود الألوان المتوفرة	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.30 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	64	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
استطالة الشد	350 %	-	ASTM D638
قوة الشد	12.8 MPa	1856.49 psi	ASTM D412A
قوة التمزق	38.7 kN/m	-	ASTM D1004

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الانحناء البارد (-29°C، 2.50 سم)	مرن، بدون تشققات	-	Internal Method

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قابلية الاشتعال FMVSS	إطفاء ذاتي (SE)	-	FMVSS 302

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مدة التجوية المتسارعة	لا يوجد تغيير غير مرغوب فيه في اللون أو اللمعان. لا توجد عيوب غير مرغوب فيها.	-	SAE J1885
اختبار الضباب	ضباب طفيف جداً	-	Internal Method

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الدورة الساخنة/ الباردة	لا يوجد انقسام أو تشقق أو فقدان لصفات المظهر أو الخصائص الفيزيائية لا يوجد انقسام أو تشقق أو فقدان لصفات المظهر أو الخصائص الفيزيائية	- - -	Internal Method - -
الفقد المتطاير	% 0.50	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.