Comtrex Flexible PVC® 81XCF

المصنع	Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	12% حشوة	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

COMTREX FLEXIBLE PVC 81XCF هو مركب درجة قولبة بالبثق/الحقن خالٍ من الكادميوم يستخدم عادةً في قوالب الزخرفة الداخلية. هذا المركب متوفر باللون الأسود المطابق حسب الطلب والألوان المتكاملة. سيعتمد مستوى اللمعان على تصميم القالب والتطبيق. مصمم لتلبية مواصفات جنرال موتورز الداخلية GMP.PVC.037.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو، 12% حشو بالوزن	-	-
الميزات	مرونة جيدة محتوى كادميوم منخفض (إلى معدوم)	- -	- -
الاستخدامات	زخرفة داخلية للسيارات	-	-
المظهر	أسود الألوان المتوفرة	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	بثق	-	-
	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.33 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	83	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	17.0 MPa	2465.65 psi	ASTM D412A
استطالة الشد	320 %	-	ASTM D412A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المرونة الباردة	لا توجد تشققات	-	GM 9503P

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضباب (Fogging)	83.0	-	GM 9305P

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ثبات اللون	دلتا E مقبول. لا توجد عيوب مرفوضة	-	SAE J1885

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
مقاومة رطوبة درجات الحرارة العالية	لا يوجد لزوجة غير مرغوب فيها	-	GM 9329P
الفقد المتطاير	1.5 %	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.