Comtrex Flexible PVC® 97CF

المصنع	Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	15% حشوة	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

COMTREX FLEXIBLE PVC 97CF هو مركب خالٍ من الكادميوم يستخدم عادةً في تطبيقات الزخرفة الخارجية. هذا المركب متوفر باللون الأسود المطابق حسب الطلب والألوان المتكاملة. سيعتمد مستوى اللمعان على تصميم القالب والتطبيق. مصمم لتلبية مواصفات جنرال موتورز الخارجية GMP.PVC.015.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو، 15% حشو بالوزن	-	-
الميزات	مرونة جيدة محتوى كادميوم منخفض (إلى معدوم)	- -	- -
الاستخدامات	زخرفة خارجية للسيارات	-	-
المظهر	أسود الألوان المتوفرة	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.37 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	47	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	20.3 MPa	2944.27 psi	ASTM D412A
استطالة الشد	240 %	-	ASTM D412A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المرونة الباردة	لا توجد تشققات	-	GM 9503P

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مدة التجوية المتسارعة	دلتا E مقبول. لا توجد عيوب مرفوضة	-	SAE J1960
مقاومة رطوبة درجات الحرارة العالية	لا يوجد لزوجة غير مرغوب فيها	-	GM 9329P
مقاومة الفطريات المختلطة	منطقة تثبيط وعدم نمو فطري	-	GM 9328P
بقعة وردية	لا يوجد تلطيخ	-	GM 9303P
الفقد المتطاير	1.0 %	-	ASTM D1203
مقاومة الطقس	دلتا E مقبول. لا توجد عيوب مرفوضة	-	ASTM G7

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.