Geon™ Duracap™ L4605 Green 5765

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon™ Duracap™ L4605 Green 5765 عبارة عن منتج من كلوريد البولي فينيل شبه الصلب. يمكن معالجته بالبثق المشترك وهو متوفر في أفريقيا والشرق الأوسط أو آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Geon™ Duracap™ L4605 Green 5765 طبقة التغطية والتطبيقات الخارجية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	لمعان متوسط	-	-
الاستخدامات	طبقة علوية تطبيقات خارجية	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	البثق المشترك	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.38 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	75	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1930 MPa	279923.34 psi	ASTM D638
قوة الشد	31.2 MPa	4525.19 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	1910 MPa	277022.58 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	55.9 MPa	8107.62 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	37 J/m	0.693 ft·lb/in	ASTM D256
مقاومة صدمة السقوط	69.4 J/cm J/cm	- - -	ASTM D4226 - -

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	42.8 C° 42.2 C° 38.9 C° 36.1 C°	- 109.04 F° 107.96 F° 102.02 F° 96.98 F°	ASTM D648 - - - -
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	7.5E-5 cm/cm/C°	-	ASTM D696

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لمعان غاردنر	5-30	-	ASTM D523

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 182-193	F° 379.4 - 359.6	-

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.