Geon™ Duracap™ L4605 Ivory 3098

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon™ Duracap™ L4605 Ivory 3098 هو منتج بولي فينيل كلوريد شبه صلب. يمكن معالجته بالبثق المشترك وهو متوفر في أفريقيا والشرق الأوسط أو آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Geon™ Duracap™ L4605 Ivory 3098 غطاء الحماية والتطبيقات الخارجية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	لمعان متوسط	-	-
الاستخدامات	طبقة علوية تطبيقات خارجية	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	البثق المشترك	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.44 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	76	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2010 MPa	291526.38 psi	ASTM D638
قوة الشد	30.4 MPa	4409.16 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	1920 MPa	278472.96 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	54.1 MPa	7846.56 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	46 J/m	0.8616 ft·lb/in	ASTM D256
مقاومة صدمة السقوط	71.6 J/cm J/cm	- - -	ASTM D4226 - -

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	42.8 C° 43.9 C° 37.8 C° 38.3 C°	- 109.04 F° 111.02 F° 100.04 F° 100.94 F°	ASTM D648 - - - -
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	7.5E-5 cm/cm/C°	-	ASTM D696

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لمعان غاردنر	5-30	-	ASTM D523

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 182-193	F° 379.4 - 359.6	-

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.