Geon™ HC 2175G

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon HC 2175G هو مركب فينيل مرن غير فثالات 75 شور أ ، مستقر بأشعة جاما ، مصنوع من مكونات معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. يمكن استخدام HC 2175G في تطبيقات الرعاية الصحية بالبثق والقولبة بالحقن.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مُرَخِّص بلاستيكي غير فثالات	-	-
	تطهير بالإشعاع	-	-
	تطهير بأكسيد الإيثيلين	-	-
	مضاد لأشعة جاما	-	-
	قابلية تشغيل جيدة	-	-
	تعريف، عالي	-	-
	خالي من BPA	-	-
الاستخدامات	مستلزمات المستشفيات التي تستخدم لمرة واحدة	-	-
	Personal care	-	-
	Pipe fittings	-	-
	موصل	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	لوازم طبية/تمريضية معدات طبية أجهزة طبية	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA غير مصنف	-	-
المظهر	أزرق فاتح شفاف	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.24 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	75	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	17.2 MPa 6.55 MPa	- 2494.65 psi 950.0 psi	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
استطالة الشد	460 %	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-28.9 C°	-20.02 F°	ASTM D746

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.