Geon™ HC 3180G

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon HC 3180G عبارة عن مركب فينيل مرن خالٍ من الفثالات ومستقر ضد أشعة جاما ومصنوع من مكونات معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA. يمكن استخدام HC 3180G في تطبيقات الرعاية الصحية بالبثق والقولبة بالحقن. حصل هذا المنتج، بتعيين لوني "Clear 9883"، على شهادة بموجب الفئة السادسة من دستور الأدوية الأمريكي U.S. Pharmacopea للدراسات المتعلقة بالسمية الجهازية والدراسات داخل الأدمة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مُرَخِّص بلاستيكي غير فثالات	-	-
	تطهير بالإشعاع	-	-
	تطهير بأكسيد الإيثيلين	-	-
	مضاد لأشعة جاما	-	-
	قابلية تشغيل جيدة	-	-
	تعريف، عالي	-	-
	خالي من BPA	-	-
الاستخدامات	مستلزمات المستشفيات التي تستخدم لمرة واحدة	-	-
	Personal care	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	Pipe fittings موصل لوازم طبية/تمريضية معدات طبية أجهزة طبية	- - - -	- - -
تصنيفات الوكالة	FDA غير مصنف	-	-
المظهر	أزرق فاتح شفاف	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.23 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	80	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	18.6 MPa 7.86 MPa	- 2697.71 psi 1140.0 psi	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
استطالة الشد	440 %	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-25.0 C°	-13.0 F°	ASTM D746

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.