Geon™ HTX 92052

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon™ HTX 92052 هو منتج من سبائك كلوريد البولي فينيل (PVC Alloy). يمكن معالجته عن طريق البثق وهو متوفر في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي: تطبيقات خارجية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات خارجية مظاهر	- -	- -
الأشكال	مكعب	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.28 g/cm³	-	ASTM D792

تصنيف خلية PVC

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	4-22224-53-0000 13255	- -	ASTM D4216 ASTM D1784
صلابة الديورومتر	80	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 2900	psi 420610.2	ASTM D638
قوة الشد	MPa 41.3	psi 5990.07	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 2830	psi 410457.54	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 76.5	psi 11095.41	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 88	ft·lb/in 1.65	ASTM D256A
مقاومة صدمة السقوط	J/cm 67.2 J/cm 67.2	- - -	ASTM D4226 - -

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 87.8 C° 91.7 C° 81.1 C° 85.0	- F° 190.04 F° 197.06 F° 177.98 F° 185.0	ASTM D648 - - - -
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	/6.7E-5 cm/cm C°	-	ASTM D696

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سهولة التحجيم	مقبول	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	182-193 °C	359.6 - 379.4 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.