Geon™ HTX E1502

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

VSI FLAMMABILITY: طول الاحتراق (0.040 بوصة بار) ASTM D635 0 * بوصة. وقت الاحتراق (0.040 بوصة بار) ASTM D635 0 * ثانية. * انطفأ قبل علامة المرجع 25 مم.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة حرارة متوسطة مقاومة صدمات متوسطة	- -	- -
الاستخدامات	مواد البناء ركيزة انحياز	- -	- -
الأشكال	مسحوق	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.28 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف خلية PVC	11445	-	ASTM D1784
صلابة الديورومتر	79	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2740 MPa	397404.12 psi	ASTM D638
قوة الشد	49.6 MPa	7193.88 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	2770 MPa	401755.26 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	91.0 MPa	13198.46 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	34 J/m	0.6368 ft·lb/in	ASTM D256A
مقاومة صدمة السقوط		-	ASTM D4226
	67.6 J/cm	-	-
	68.9 J/cm	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	-
	88.9 C°	192.02 F°	ASTM D648
	90.0 C°	194.0 F°	ASTM D648
	84.4 C°	183.92 F°	ASTM D648
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	6.4E-5 cm/cm/C°	-	ASTM D696

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المصهور	193-204 °C	379.4 - 399.2 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.