Geon™ HTX L1502

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon™ HTX L1502 هو منتج من سبائك كلوريد البولي فينيل (PVC alloy). يمكن معالجته عن طريق البثق وهو متوفر في أمريكا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ. مجالات التطبيق النموذجية هي: التطبيقات المعمارية. تشمل الميزات: مقاومة الصدمات ، مقاومة الحرارة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة حرارة متوسطة مقاومة صدمات متوسطة	- -	- -
الاستخدامات	مواد البناء مصفوفة لوح الحائط	- -	- -
الأشكال	مكعب	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.28 g/cm³	-	ASTM D792
تصنيف خلية PVC	12445	-	ASTM D1784
صلابة الديورومتر	78	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2720 MPa	394503.36 psi	ASTM D638
قوة الشد	48.9 MPa	7092.36 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	2970 MPa	430762.86 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	93.1 MPa	13503.04 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	51 J/m	0.9552 ft·lb/in	ASTM D256A
مقاومة صدمة السقوط		-	ASTM D4226
	57.8 J/cm	-	ASTM D4226
	57.8 J/cm	-	ASTM D4226

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	88.3 C°	190.94 F°	ASTM D648
	83.9 C°	183.02 F°	ASTM D648
	82.8 C°	181.04 F°	ASTM D648
	85.4 C°	185.72 F°	ASTM D648
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	6.6E-5 cm/cm/C°	-	ASTM D696

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.