Geon™ HTX M6309

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon™ HTX M6309 عبارة عن منتج من سبائك كلوريد البولي فينيل (PVC Alloy). وهي متوفرة في أفريقيا والشرق الأوسط أو آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Geon™ HTX M6309 التطبيقات الخارجية وتطبيقات البناء والتطبيقات الكهربائية / الإلكترونية والأسلاك والكابلات. تشمل الخصائص: مثبط للهب تدفق عالي مقاومة للصدمات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E41877-234302 E41877-234303	- -	- -
الميزات	تدفق عالي مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات البناء تطبيقات كهربائية/إلكترونية تطبيقات خارجية اتصالات سلكية ولاسلكية	- - - -	- - - -
المظهر	غير شفاف	-	-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.23 g/cm³	-	ASTM D792
التدفق الحلزوني	63.5 cm	-	-
انكماش القالب	0.20-0.50 %	-	ASTM D955
الملاءمة الخارجية	f1	-	UL 746C
صلابة الديورومتر	75	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1650 MPa	239312.7 psi	ASTM D638
قوة الشد	29.6 MPa	4293.12 psi	ASTM D638
استطالة الشد	56 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1650 MPa	239312.7 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	48.3 MPa	7005.34 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة		-	ASTM D256A
	210 J/m	3.93 ft·lb/in	-
	590 J/m	11.05 ft·lb/in	-
	750 J/m	14.05 ft·lb/in	-
	850 J/m	15.92 ft·lb/in	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	C° 75.0	F° 167.0	-
	C° 83.9	F° 183.02	-
	C° 67.8	F° 154.04	-
	C° 73.9	F° 165.02	-
RTI كهربائي	C° 50.0	F° 122.0	UL 746
RTI صدمة	C° 50.0	F° 122.0	UL 746
RTI قوة	C° 50.0	F° 122.0	UL 746

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب		-	UL 94
	V-0	-	-
	5VA	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقياس الطقس QUV	% 0.50	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C° 68.3	F° 154.94	-
وقت التجفيف	hr 2.0	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 202-207	F° 404.6 - 395.6	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.