Geon™ HTX Ultra LA426 Black 2880

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon™ HTX Ultra LA426 Black 2880 عبارة عن منتج من سبائك كلوريد البولي فينيل (PVC alloy). يمكن معالجته بالبثق وهو متوفر في أمريكا الشمالية أو أفريقيا والشرق الأوسط أو أمريكا اللاتينية أو أوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ. تشمل مجالات تطبيق Geon™ HTX Ultra LA426 Black 2880 مواد التغطية والتطبيقات الخارجية. تشمل الميزات: صلابة عالية مقاومة الصدمات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E41877-100465201	-	-
الميزات	صلابة، عالية مقاومة الصدمات، عالية	- -	- -
الاستخدامات	تطبيق خارجي مطاط مداس مظهر	- - -	- - -
الأشكال			- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مكعب جسيم	- -	
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.22 g/cm³	-	ASTM D792
تصنيف خلية PVC	441421540000 15225	- -	ASTM D4216 ASTM D1784
صلابة الديورومتر	75	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1980 MPa	287175.24 psi	ASTM D638
قوة الشد	37.7 MPa	5467.93 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	2060 MPa	298778.28 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	66.1 MPa	9587.01 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	610 J/m	11.43 ft·lb/in	ASTM D256A
مقاومة صدمة السقوط	65.4 J/cm J/cm	- - -	ASTM D4226 ASTM D4226 ASTM D4226

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	90.0 C°	- 194.0 F°	ASTM D648

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	C° 91.1 C° 83.9 C° 87.2	F° 195.98 F° 183.02 F° 188.96	ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	8.6E-5 cm/cm/ C°	-	ASTM D696

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سهولة التحجيم	مقبول	-	-
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.