# Geon™ HTX Ultra LA426 Gray 2382

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | PolyOne Corporation | **الفئة** | PVC, Flexible |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

إنه الأنسب للألوان السوداء والداكنة ذات قيم الألوان بين 50 و 70 لترًا. وينطبق الشيء نفسه على الألوان ذات قيم الألوان التي تزيد عن 70 لترًا.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **بطاقة UL الصفراء** | E41877-100465201 | - | - |
| **الميزات** | صلابة، عالية<br>مقاومة الصدمات، عالية | -<br>- | -<br>- |
| **الاستخدامات** | تطبيق خارجي<br>مظهر | -<br>- | -<br>- |
| **الأشكال** | جسيم | - | - |
| **طريقة المعالجة** | بثق | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.25 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **تصنيف خلية PVC** | 4-41410-64-0000<br>15215 | -<br>- | ASTM D4216<br>ASTM D1784 |
| **صلابة الديورومتر** | 75 | - | ASTM D2240 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل الشد** | 1900 MPa | 275572.2 psi | ASTM D638 |
| **قوة الشد** | 35.2 MPa | 5105.34 psi | ASTM D638 |
| **معامل الانحناء** | 1910 MPa | 277022.58 psi | ASTM D790 |
| **قوة الانحناء** | 61.9 MPa | 8977.85 psi | ASTM D790 |
| **صدمة إيزود المحززة** | 720 J/m | 13.49 ft·lb/in | ASTM D256A |
| **مقاومة صدمة السقوط** | | - | ASTM D4226 |
| | 59.6 J/cm | - | ASTM D4226 |
| | 178 J/cm | - | ASTM D4226 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الانحراف تحت الحمل** | | - | ASTM D648 |
| | 90.0 C° | 194.0 F° | ASTM D648 |
| | 91.1 C° | 195.98 F° | ASTM D648 |
| | 83.3 C° | 181.94 F° | ASTM D648 |
| | 86.7 C° | 188.06 F° | ASTM D648 |
| | | | ASTM D648 |
| | | | ASTM D648 |
| | | - | |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)** | 8.4E-5 cm/cm/°C | | ASTM D696 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **سهولة التحجيم** | مقبول | - | - |
| **غير معروف** | | - | - |

## معلومات المعالجة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة المصهور** | °C | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.