Geon™ HTX Ultra LA426 Tan 3725

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

إنه الأنسب للألوان السوداء والداكنة ذات قيم الألوان بين 50 و 70 لترًا. وينطبق الشيء نفسه على الألوان ذات قيم الألوان التي تزيد عن 70 لترًا.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E41877-100465201	-	-
الميزات	صلابة، عالية مقاومة الصدمات، عالية	- -	- -
الاستخدامات	تطبيق خارجي مظهر	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.26 g/cm³	-	ASTM D792
تصنيف خلية PVC	4-41421-64-0000 15225	- -	ASTM D4216 ASTM D1784
صلابة الديورومتر	76	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2040 MPa	295877.52 psi	ASTM D638
قوة الشد	38.4 MPa	5569.46 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	2090 MPa	303129.42 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	66.9 MPa	9703.04 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	690 J/m	12.92 ft·lb/in	ASTM D256A
مقاومة صدمة السقوط		-	ASTM D4226
	59.6 J/cm	-	ASTM D4226
	178 J/cm	-	ASTM D4226

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	91.1 C°	195.98 F°	ASTM D648
	91.1 C°	195.98 F°	ASTM D648
	82.2 C°	179.96 F°	ASTM D648
	86.1 C°	186.98 F°	ASTM D648
			ASTM D648
			ASTM D648
		-	

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	8.0E-5 cm/cm/°C		ASTM D696

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سهولة التحجيم	مقبول	-	-
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.