Geon™ HTX Ultra LA426G Black 2880

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتميز Geon HTX Ultra LA426 بمنتج ذي لمعان أعلى.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	صلابة، عالية مقاومة الصدمات، عالية	- -	- -
الاستخدامات	تطبيق خارجي مطاط مداس مظهر	- - -	- - -
الأشكال	مكعب جسيم	- -	- -
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.21 g/cm³	-	ASTM D792
تصنيف خلية PVC	431311640000 13225	- -	ASTM D4216 ASTM D1784
صلابة الديورومتر	74	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1990 MPa	288625.62 psi	ASTM D638
قوة الشد	35.8 MPa	5192.36 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	1990 MPa	288625.62 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	62.5 MPa	9064.88 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	230 J/m	4.31 ft·lb/in	ASTM D256A
مقاومة صدمة السقوط	 51.6 J/cm 93.4 J/cm	- - -	ASTM D4226 ASTM D4226 ASTM D4226

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	 87.8 C° 88.9 C° 85.0 C° 86.1 C°	- 190.04 F° 192.02 F° 185.0 F° 186.98 F°	ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648
		-	

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	8.4E-5 cm/cm/°C		ASTM D696

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سهولة التحجيم	مقبول	-	-
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.