Geon™ HTX Ultra LA436G Black 2880

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتميز Geon HTX Ultra LA426 بمنتج ذي لمعان أعلى.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تسليط الضوء مقاومة الصدمات، عالية قابلية تشغيل جيدة	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيق خارجي مطاط مداس مظهر	- - -	- - -
الأشكال	مكعب جسيم	- -	- -
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.21 g/cm³	-	ASTM D792
تصنيف خلية PVC	441311640000 14215	- -	ASTM D4216 ASTM D1784
صلابة الديورومتر	74	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1920 MPa	278472.96 psi	ASTM D638
قوة الشد	36.0 MPa	5221.37 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	2040 MPa	295877.52 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	58.7 MPa	8513.73 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	490 J/m	9.18 ft·lb/in	ASTM D256A
مقاومة صدمة السقوط	52.0 J/cm 111 J/cm	- - -	ASTM D4226 ASTM D4226 ASTM D4226

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	88.3 C° 87.8 C° 81.1 C° 85.0 C°	- 190.94 F° 190.04 F° 177.98 F° 185.0 F°	ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648
		-	

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	8.3E-5 cm/cm/°C		ASTM D696

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سهولة التحجيم	مقبول	-	-
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.