Geon™ Vinyl Cellular E8202

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم قياس جميع الخصائص الفيزيائية على جزء مبثوق فعليًا من شكل مصراع. تطبيقات الرغوة الداخلية عالية المعدل. نطاق الكثافة .55-.70.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للرغوة	-	-
الاستخدامات	مواد البناء تطبيقات خارجية	- -	- -
الأشكال	خلوي مسحوق	- -	- -
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.707 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	75	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1260 MPa	182747.88 psi	ASTM D638
استطالة الشد	2500 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1810 MPa	262518.78 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	33.0 MPa	4786.25 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	43 J/m	0.8054 ft·lb/in	ASTM D256A
مقاومة صدمة السقوط		-	ASTM D4226
	20.9 J/cm	-	-
	178 J/cm	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	62.0 C°	143.6 F°	ASTM D648
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	5.0E-5 cm/cm/C°	-	ASTM D696

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	182-191 C°	359.6 - 375.8 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.