Geon™ Vinyl Dry Blend E3363

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon E3363 مناسب للألوان الداكنة التي تزيد عن قيمة L 60. لا يوصى به للتطبيقات الأفقية مثل الدرابزين والتزيين إلا باللون الأبيض.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات لون جيد مقاومة صدمات متوسطة	- -	- -
الاستخدامات	تطبيق خارجي مظهر	- -	- -
الأشكال	مسحوق	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.44 g/cm³	-	ASTM D792
تصنيف خلية PVC	1-22443-43-0000 13344	- -	ASTM D4216 ASTM D1784
صلابة الديورومتر	78	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2630 MPa	381449.94 psi	ASTM D638
قوة الشد	47.9 MPa	6947.32 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	2950 MPa	427862.1 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	87.4 MPa	12676.32 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	95 J/m	1.78 ft·lb/in	ASTM D256A
مقاومة صدمة السقوط	88.5 J/cm 122 J/cm	- - -	ASTM D4226 ASTM D4226 ASTM D4226

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	78.3 C° 76.4 C° 80.2 C° 77.0 C°	- 172.94 F° 169.52 F° 176.36 F° 170.6 F°	ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648 ASTM D648
		-	

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	6.4E-5 cm/cm/°C		ASTM D696

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-		-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.