Geon™ Vinyl Dry Blend E6530

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تطبيق داخلي، يستخدم كملف تعريف لأداة قياس السمك.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E41877-234245	-	-
الميزات	لمعان، منخفض مقاومة صدمات متوسطة	- -	- -
الاستخدامات	أجزاء السيارة الداخلية مظهر	- -	- -
الأشكال	مسحوق	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بثق المظهر	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.39 g/cm³	-	ASTM D1638
تصنيف خلية PVC	12344	-	ASTM D1784
صلابة الديورومتر	81	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2680 MPa	388701.84 psi	ASTM D638
قوة الشد	45.9 MPa	6657.24 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	2880 MPa	417709.44 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	84.1 MPa	12197.7 psi	ASTM D790
صدمة إيزود غير المحززة	70 J/m	1.31 ft·lb/in	ASTM D256
مقاومة صدمة السقوط		-	ASTM D4226
	53.8 J/cm	-	ASTM D4226
	102 J/cm	-	ASTM D4226

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	74.0 C°	165.2 F°	ASTM D648
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	6.7E-5 cm/cm/C°	-	ASTM D696

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	V-0	-	UL 94

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المصهور	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.