Geon™ Vinyl Dry Blend E7001

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon™ Vinyl Dry Blend E7001 هو منتج PVC صلب. يمكن معالجته عن طريق البثق أو قولبة بثق المقاطع وهو متاح في أمريكا الشمالية وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ. مجالات التطبيق النموذجية هي: التطبيقات الخارجية. تشمل الميزات: مقاومة الصدمات منخفضة اللمعان.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	لمعان، منخفض مقاومة الصدمات، عالية	- -	- -
الاستخدامات	تطبيق خارجي	-	-
الأشكال	مسحوق	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بثق المظهر	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.42 g/cm³	-	ASTM D792
تصنيف خلية PVC	1-42433-43-0000 15344	- -	ASTM D4216 ASTM D1784
صلابة الديورومتر	79	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2620 MPa	379999.56 psi	ASTM D638
قوة الشد	43.6 MPa	6323.66 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	2740 MPa	397404.12 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	79.3 MPa	11501.51 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	680 J/m	12.74 ft·lb/in	ASTM D256A
مقاومة صدمة السقوط			
	66.7 J/cm	-	ASTM D4226
	178 J/cm	-	ASTM D4226
		-	ASTM D4226

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	80.0 C°	176.0 F°	ASTM D648
	81.1 C°	177.98 F°	ASTM D648
	73.9 C°	165.02 F°	ASTM D648
	77.8 C°	172.04 F°	ASTM D648
			ASTM D648
			ASTM D648
		-	

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	6.4E-5 cm/cm/°C		ASTM D696

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-		-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.