Geon™ Vinyl Dry Blend E7456

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon™ Vinyl Dry Blend E7456 هو منتج كلوريد البوليفينيل الصلب. يمكن معالجته عن طريق البثق أو بثق المقاطع وهو متاح في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Geon™ Vinyl Dry Blend E7456 تطبيقات البناء والتطبيقات الخارجية. تشمل الخصائص: تصنيف اللهب، مقاومة للصدمات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة عالية للصدمات	-	-
الاستخدامات	مواد البناء الأسوار والتزيين تطبيقات خارجية	- - -	- - -
الأشكال	مسحوق	-	-
طريقة المعالجة	بثق بثق المظهر	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.46 g/cm³	-	ASTM D792
تصنيف خلية PVC	1141-33-42444-1 16364	- -	ASTM D4216 ASTM D1784
صلابة الديورومتر	82	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	3090 MPa	448167.42 psi	ASTM D638
قوة الشد	47.9 MPa	6947.32 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	2880 MPa	417709.44 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	90.3 MPa	13096.93 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	1300 J/m	24.35 ft·lb/in	ASTM D256A
مقاومة صدمة السقوط	 71.2 J/cm 178 J/cm	- - -	ASTM D4226 - -

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	71.0 C°	159.8 F°	ASTM D648
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	6.5E-5 cm/cm/C°	-	ASTM D696

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	V-0	-	UL 94

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
AAMA 303	نجاح	-	ASTM D4726

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	193-204 C°	379.4 - 399.2 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.