Geon™ Vinyl Dry Blend E7506

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يوصى باستخدام Geon E7506 للألوان البيضاء والباستيل الفاتحة فقط. يعمل بشكل جيد في تطبيقات أغطية الأسوار عالية المعدل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تسليط الضوء مقاومة صدمات متوسطة	- -	- -
الاستخدامات	تطبيق خارجي مطاط مداس مظهر	- - -	- - -
الأشكال	مسحوق	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.48 g/cm³	-	ASTM D792
تصنيف خلية PVC	16354	-	ASTM D1784
صلابة الديورومتر	78	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2920 MPa	423510.96 psi	ASTM D638
قوة الشد	43.4 MPa	6294.65 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	3150 MPa	456869.7 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	84.3 MPa	12226.7 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	110 J/m	2.06 ft·lb/in	ASTM D256A
مقاومة صدمة السقوط		-	ASTM D4226
	57.4 J/cm	-	ASTM D4226
	60.1 J/cm	-	ASTM D4226

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	80.0 C°	176.0 F°	ASTM D648
	77.5 C°	171.5 F°	ASTM D648
	78.3 C°	172.94 F°	ASTM D648
	75.9 C°	168.62 F°	ASTM D648
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	6.1E-5 cm/cm/C°	-	ASTM D696

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.