Geon™ Vinyl Dry Blend E7755

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon™ Vinyl Dry Blend E7755 هو منتج صلب من كلوريد البولي فينيل. يمكن معالجته عن طريق البثق أو بثق المقاطع أو بثق الألواح وهو متوفر في أفريقيا والشرق الأوسط أو آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Geon™ Vinyl Dry Blend E7755 التطبيقات الخارجية وتطبيقات البناء والأفلام والألواح. تشمل الخصائص: تصنيف اللهب، مقاومة للحرارة، مقاومة للصدمات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E41877-101071820 E41877-234253	- -	- -
الميزات	ثبات حراري جيد مقاومة عالية للصدمات	- -	- -
الاستخدامات	الأسوار والتزيين فيلم تطبيقات خارجية مظاهر ورقة	- - - - -	- - - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	مسحوق	-	-
طريقة المعالجة	بثق بثق المظهر بثق الألواح	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.49 g/cm³	-	ASTM D792
تصنيف خلية PVC	1-42434-33-0100 16354	- -	ASTM D4216 ASTM D1784
الملاءمة الخارجية	f1	-	UL 746C
صلابة الديورومتر	84	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2920 MPa	423510.96 psi	ASTM D638
قوة الشد	43.4 MPa	6294.65 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	3010 MPa	436564.38 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	79.4 MPa	11516.02 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	1300 J/m	24.35 ft·lb/in	ASTM D256A
مقاومة صدمة السقوط	71.2 J/cm 133 J/cm	- - -	ASTM D4226 - -

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	C° 74.8	F° 166.64	-
	C° 72.8	F° 163.04	-
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	6.1E-5 cm/cm/ C°	-	ASTM D696

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة السطحية	4.7E+14 ohms	-	ASTM D257
المقاومة الحجمية	7.7E+15 ohms·cm	-	ASTM D257
تصنيف اللهب		-	UL 94
	HB	-	-
	V-0	-	-
	5VA	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	193-210 C°	379.4 - 410.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.