Geon™ Vinyl Fittings 87431

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon™ Vinyl Fittings 87431 هو منتج كلوريد البوليفينيل الصلب. يمكن معالجته عن طريق القولبة بالحقن وهو متوفر في أفريقيا والشرق الأوسط أو آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Geon™ Vinyl Fittings 87431 السباكة/الأنابيب/مياه الشرب والأجزاء الهندسية/الصناعية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تدفق منخفض	-	-
الاستخدامات	تجهيزات	-	-
تصنيفات الوكالة	NSF 14 NSF 61 NSF النوع الأول 3	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.38 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	0.20-0.50 %	-	ASTM D955
تصنيف خلية PVC	12464	-	ASTM D1784
صلابة الديورومتر	88	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	3070 MPa	445266.66 psi	ASTM D638
قوة الشد	53.1 MPa	7701.52 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	3310 MPa	480075.78 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	93.8 MPa	13604.56 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	53 J/m 48 J/m	- 0.9927 ft·lb/in 0.899 ft·lb/in	ASTM D256A - -

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	72.2 C°	161.96 F°	ASTM D648

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	202-204 C°	395.6 - 399.2 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.