# Geon™ Vinyl Flexible 90067

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | PolyOne Corporation | **الفئة** | PVC, Flexible |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Geon™ Vinyl Flexible 90067 هو منتج مرن من كلوريد البولي فينيل. يمكن معالجته عن طريق البثق وهو متاح في أمريكا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا أو آسيا والمحيط الهادئ. تشمل تطبيقات Geon™ Vinyl Flexible 90067 صناعة السيارات والتطبيقات الخارجية. الخصائص الرئيسية هي: لمعان منخفض.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | لمعان، منخفض | - | - |
| **الاستخدامات** | تطبيق في مجال السيارات<br>تطبيق خارجي<br>قولبة الشريط الزخرفي | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الأشكال** | جسيم | - | - |
| **طريقة المعالجة** | بثق | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.35 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **صلابة الديورومتر** | 37 | - | ASTM D2240 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | 21.7 MPa | 3147.32 psi | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | 280 % | - | ASTM D638 |
| **مقاومة التمزق** | 65.0 kN/m | - | ASTM D1004 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **مرونة درجات الحرارة المنخفضة** | نجاح | - | - |
| **الفقد المتطاير** | 0.55 % | - | ASTM D1203B |
| **مضاد للفطريات** | نجاح | - | ASTM G21 |
| **مقياس التجوية بالزينون** | نجاح | - | SAE J1960 |
| **غير معروف** | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.