Geon™ Vinyl Flexible C5D00

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon™ Vinyl Flexible C5D00 هو منتج بولي فينيل كلوريد مرن. يمكن معالجته عن طريق البثق أو القولبة بالحقن وهو متاح في أفريقيا والشرق الأوسط أو آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي: تطبيقات الختم.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E41877-234229	-	-
الميزات	غرض عام لمعان متوسط	- -	- -
الاستخدامات	غرض عام أختام مانع تسرب العوامل الجوية	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.48 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	50	-	-
	37	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	14.5 MPa	2103.05 psi	-
	10.7 MPa	1551.91 psi	-
استطالة الشد	270 %	-	ASTM D638
قوة التمزق	70.1 kN/m	-	ASTM D624
مجموعة الضغط	45 %	-	ASTM D395
معامل كلاش-بيرغ	827 MPa	119946.43 psi	ASTM D1043

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-15.0 C°	5.0 F°	ASTM D746

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	193-204 C°	379.4 - 399.2 F°	-
درجة حرارة المصهور	179-185 C°	354.2 - 365.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.