Geon™ Vinyl Flexible C70T0

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon™ Vinyl Flexible C70T0 هو منتج بولي فينيل كلوريد مرن. يمكن معالجته عن طريق البثق المشترك أو البثق وهو متوفر في أفريقيا والشرق الأوسط أو آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي: تطبيقات الختم. الخاصية الأساسية: لمعان منخفض.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	غرض عام لمعان منخفض	- -	- -
الاستخدامات	غرض عام أختام مانع تسرب العوامل الجوية	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	البثق المشترك بثق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.34 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	70	-	-
	66	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	8.69 MPa	1260.38 psi	-
	4.09 MPa	593.21 psi	-
استطالة الشد	360 %	-	ASTM D638
قوة التمزق	39.2 kN/m	-	ASTM D624
مجموعة الضغط	21 %	-	ASTM D395

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-46.1 C°	-50.98 F°	ASTM D746

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	193-199 C°	379.4 - 390.2 F°	-
درجة حرارة المصهور	171-177 C°	339.8 - 350.6 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.