Geon™ Vinyl Flexible C70UB

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon™ Vinyl Flexible C70UB هو منتج من كلوريد البولي فينيل المرن. يمكن معالجته عن طريق البثق المشترك أو البثق أو القولبة بالحقن أو بثق المقاطع وهو متوفر في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. السمة الأساسية: مثبت للأشعة فوق البنفسجية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مبيد حيوي مثبت للأشعة فوق البنفسجية	- -	- -
الميزات	لمعان متوسط امتصاص الأشعة فوق البنفسجية	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	البثق المشترك بثق قولبة بالحقن بثق المظهر	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.39 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	70	-	-
	64	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	9.65 MPa	1399.62 psi	-
	4.34 MPa	629.46 psi	-
استطالة الشد	390 %	-	ASTM D638
قوة التمزق	35.0 kN/m	-	ASTM D624
مجموعة الضغط	20 %	-	ASTM D395
معامل كلاش-بيرغ		-	ASTM D1043
	81.4 MPa	11806.09 psi	-
	310 MPa	44961.78 psi	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-42.2 C°	-43.96 F°	ASTM D746

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	193-199 C°	379.4 - 390.2 F°	-
درجة حرارة المصهور	171-177 C°	339.8 - 350.6 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.