Geon™ Vinyl Flexible C75A0

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon™ Vinyl Flexible C75A0 هو منتج كلوريد البولي فينيل المرن. يمكن معالجته عن طريق البثق المشترك أو البثق أو القولبة بالحقن وهو متاح في أفريقيا والشرق الأوسط أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Geon™ Vinyl Flexible C75A0 تطبيقات البناء والسباكة / الأنابيب / مياه الشرب. الخاصية الأساسية: التصاق جيد.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E41877-234232	-	-
الميزات	التصاق جيد لمعان متوسط	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات البناء	-	-
تصنيفات الوكالة	NSF 51 3	-	-
المظهر	غير شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	البثق المشترك	-	-
	بثق	-	-
	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.37 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	75	-	-
	67	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	10.3 MPa	1493.89 psi	-
	4.83 MPa	700.53 psi	-
استطالة الشد	380 %	-	ASTM D638
قوة التمزق	43.8 kN/m	-	ASTM D624
مجموعة الضغط	25 %	-	ASTM D395
معامل كلاش-بيرغ		-	ASTM D1043
	138 MPa	20015.24 psi	-
	310 MPa	44961.78 psi	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-40.0 C°	-40.0 F°	ASTM D746

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	188-199 °C	370.4 - 390.2 °F	-
درجة حرارة المصهور	174-179 °C	345.2 - 354.2 °F	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.