# Geon™ Vinyl Flexible P484

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | PolyOne Corporation | **الفئة** | PVC, Flexible |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Geon™ Vinyl Flexible P484 هو منتج كلوريد البولي فينيل المرن. يمكن معالجته عن طريق البثق أو القولبة بالحقن أو بثق المقاطع وهو متاح في أفريقيا والشرق الأوسط أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Geon™ Vinyl Flexible P484 الخراطيم / الأنابيب والأثاث. الخاصية الأساسية: لمعان عالي.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | لمعان عالي | - | - |
| **الاستخدامات** | أثاث<br>خرطوم<br>مظاهر<br>أنابيب | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **المظهر** | شفاف/شبه شفاف | - | - |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |
| **طريقة المعالجة** | | | -<br>-<br>- |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| | بثق<br>قولبة بالحقن<br>بثق المظهر | -<br>-<br>- | |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.26 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **صلابة الديورومتر** | 90 | - | ASTM D2240 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | 20.7 MPa<br>14.3 MPa | -<br>3002.29 psi<br>2074.04 psi | ASTM D638<br>-<br>- |
| **استطالة الشد** | 280 % | - | ASTM D638 |
| **قوة التمزق** | 96.3 kN/m | - | ASTM D624 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الهشاشة** | -20.0 C° | -4.0 F° | ASTM D746 |

## معلومات المعالجة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة المعالجة (المصهور)** | 193-204 C° | 379.4 - 399.2 F° | - |
| **درجة حرارة المصهور** | 177-182 C° | 350.6 - 359.6 F° | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.