Geon™ Vinyl Packaging 1699

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon™ Vinyl Packaging 1699 هو منتج من كلوريد البولي فينيل الصلب. وهو متاح في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Geon™ Vinyl Packaging 1699 الزجاجات والتعبئة والتغليف. تشمل الخصائص: لمعان عالي، مقاومة للصدمات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	غرض عام لمعان عالي مقاومة عالية للصدمات	- - -	- - -
الاستخدامات	زجاجات غرض عام التعبئة والتغليف	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي		-	-
	1.32 g/cm³	-	ASTM D792
	0.801 g/cm³	-	ASTM D1505
صلابة الديورومتر	79	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2240 MPa	324885.12 psi	ASTM D638
قوة الشد	42.1 MPa	6106.1 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	2460 MPa	356793.48 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	65.8 MPa	9543.5 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	1100 J/m	20.6 ft·lb/in	ASTM D256A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	59.4 C°	138.92 F°	ASTM D648

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
النفاذية		-	Internal Method
	7.5 %	-	-
	38.5 %	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة القولبة بالنفخ	196-210 C°	384.8 - 410.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.