Geon™ Vinyl Rigid Extrusion 87345

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon™ Vinyl Rigid Extrusion 87345 هو منتج صلب من كلوريد البولي فينيل. يمكن معالجته عن طريق البثق وهو متاح في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي: السباكة/الأنابيب/مياه الشرب. الخاصية الأساسية: مقاومة كيميائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
الاستخدامات	Piping	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.40 g/cm³	-	ASTM D792
تصنيف خلية PVC	13454	-	ASTM D1784
صلابة الديورومتر	80	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2990 MPa	433663.62 psi	ASTM D638
قوة الشد	49.0 MPa	7106.86 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	3190 MPa	462671.22 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	98.6 MPa	14300.75 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة		-	ASTM D256A
	80 J/m	1.5 ft·lb/in	-
	64 J/m	1.2 ft·lb/in	-
	59 J/m	1.11 ft·lb/in	-
مقاومة صدمة السقوط		-	ASTM D4226
	69.4 J/cm	-	-
	199 J/cm	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	75.6 C°	168.08 F°	ASTM D648
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	6.1E-5 cm/cm/C°	-	ASTM D696

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سهولة التحجيم	جيد	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	182-193 °C	359.6 - 379.4 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.