Geon™ Vinyl Rigid Extrusion 87548 AS

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركب PVC شفاف للمقاطع، مع مقاومة سطحية منخفضة، مما يؤدي إلى انجذاب والتصاق غير محتمل للغبار. النتائج الفعلية على المقاومة السطحية = 1.3x10^15.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة عالية للصدمات	-	-
الاستخدامات	مظاهر	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.33 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	82	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2790 MPa	404656.02 psi	ASTM D638
قوة الشد	53.4 MPa	7745.03 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	2840 MPa	411907.92 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	88.5 MPa	12835.86 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة		-	ASTM D256A
	1100 J/m	20.6 ft·lb/in	-
	570 J/m	10.68 ft·lb/in	-
	140 J/m	2.62 ft·lb/in	-
مقاومة صدمة السقوط		-	ASTM D4226
	52.0 J/cm	-	-
	173 J/cm	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	182-193 C°	359.6 - 379.4 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.