# Geon™ Vinyl Rigid Extrusion 87768

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | PolyOne Corporation | **الفئة** | PVC, Flexible |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Geon™ Vinyl Rigid Extrusion 87768 هو منتج من كلوريد البولي فينيل الصلب. يمكن معالجته عن طريق البثق المشترك وهو متوفر في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Geon™ Vinyl Rigid Extrusion 87768 الطبقة السطحية والتطبيقات المنزلية. الخاصية الأساسية: لمعان عالي.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | لمعان عالي | - | - |
| **الاستخدامات** | طبقة علوية<br>ستائر عمودية | -<br>- | -<br>- |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |
| **طريقة المعالجة** | البثق المشترك | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.34 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **صلابة الديورومتر** | 81 | - | ASTM D2240 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل الشد** | 2650 MPa | 384350.7 psi | ASTM D638 |
| **قوة الشد** | 56.1 MPa | 8136.63 psi | ASTM D638 |
| **معامل الانحناء** | 3330 MPa | 482976.54 psi | ASTM D790 |
| **قوة الانحناء** | 99.9 MPa | 14489.3 psi | ASTM D790 |
| **صدمة إيزود المحززة** | 370 J/m | 6.93 ft·lb/in | ASTM D256A |
| **مقاومة صدمة السقوط** | 44.5 J/cm | - | ASTM D4226 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الانحراف تحت الحمل** | 57.8 C° | 136.04 F° | ASTM D648 |
| **معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)** | 6.7E-5 cm/cm/C° | - | ASTM D696 |

## معلومات المعالجة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة المصهور** | 179 C° | 354.2 F° | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.